

# ヒートローラーQ & A

Q 圧密処理前、処理後の塗装は可能でしょうか？

A 不可です。熱を加わえる事で材料から樹油で被膜層がコーティングされます。

Q 耐水性は処理後、良くなるのでしょうか？

A 上記回答同様被膜層の恩恵を受け良くなります。

Q 乾燥材でない場合はどうでしょうか？

A グリーン材はどうしても 戻る性質がございます。

安定した乾燥材を処理する事が理想ですが 処理回数、処理強度で  
ある程度可能です。

Q 材料が圧縮され厚みがマイナスになり本実加工の中心はどの様な加工をすれば良いのでしょ

A 圧縮分演算して頂いても可 しなくても可 樹種乾燥具合によりますが、メス実のみ  
厚めに加工される事例もあります。お客様の好みにて調整願います。

Q 夏目、冬目の圧縮はどう処理されるのでしょうか？

A 夏目は沈み、冬目は浮くことにより、うづくり効果が期待できます。

Q 硬木はどのような処理がされるのでしょうか？

A もちろん、硬木も同様圧密処理致します。